

Mahalliy nomi: CAB 21GB-T3-UZ

Sinf: GMW15572 ABS T3

Texnik ma'lumotlar varaqasi

Turi: Injeksion qoliplash, ABS

Qo'llanilishi: Ichki va tashqi bezak

Xususiyatlar	Sinov usuli	O'lcho v birligi	Qiymatlar
Fizik xususiyatlari			
Zichlik	ISO 1183	g/sm ³	1,07±0,04
Suyuqlanma oqimi (220°C, 10kg)	ISO 1133	g/10daq	Hisobot
Kirishish (qoliplashdan 48 soat keyin)	ISO 294	%	≥0,6
Mexanik xususiyatlari			
Cho'zilishdagi oqish kuchlanishi	ISO 527	MPa	≥40
Cho'zilish moduli	ISO 527-1	MPa	2200 dan 3000 gacha
Kesilgan Charpi zarbasi (23°C)	ISO 179-1	kJ/m ²	≥10
Kesilgan Charpi zarbasi (-30°C)	ISO 179-1	kJ/m ²	≥6
Issiqlik xususiyatlari			
HDT (0,45 MPa)	ISO 75	°C	≥100
HDT (1,8 MPa)	ISO 75	°C	≥90

Ishlov berish yo'riqnomasi (injeksion qoliplash)

Ishlov berish parametrlari		O'lcho v birligi	Qiymatlar
Quritish harorati		°C	80
Quritish vaqti		soat	18-24
Minimal namlik darajasi		%	0,3
Suyuqlanish harorati		°C	230 ~ 260
Silindr harorati	Orqa qism	°C	200 ~ 210
	O'rta qism	°C	210 ~ 230
	Old qism	°C	225 ~ 250
Soplo harorati		°C	225 ~ 250
Qolip harorati		°C	50 ~ 95
Orqa bosim		Bar	3,0 ~ 15