









Mapкa: CAB 21A-UZ

## Технический паспорт

Тип: Литьё под давлением, АБС-пластик Применение: Типичная бытовая техника.

r			
Свойства	Метод	Единица	Значения
	испытания	измерения	
Физические свойства			
Плотность	ISO 1183	gm/cm³	1.05±0.01
Текучесть расплава (220°C, 10kg)	ISO 1133	gm/10min	≥21
Усадка (через 48 ч после формования)	ISO 294	%	0.4 to 0.7
Механические свойства			
Предел прочности при растяжении	ISO 527	Mpa	≥45
Модуль упругости при растяжении	ISO 178	Mpa	≥ <del>2</del> 200
Ударная вязкость по Шарпи с надрезом	ISO 179-1	$kJ/m^2$	≥20
(23°C) Ударная вязкость по Шарпи с надрезом (-30°C)	ISO 179-1	$kJ/m^2$	≥10
надрезом (-50 С) Твёрдость по Роквеллу	ISO 2039	R-Scale	110
Термические свойства <sub>°C</sub> >90			
Размягчение по Вика	ISO 306	· ·	≥90
HDT (1.8 MPa)	ISO 75	$^{\circ}\mathrm{C}$	≥78
			,
Руководство по переработке (литье под давлением)			
Параметры переработки		Единица измерения	Значения
		•	
Температура сушки		°C	80
Время сушки		hrs	3-4
Минимальная влажность		%	0.3
Температура плавления		°C	220 ~ 250
Температура цилиндра	Задняя зона	°C	200 ~ 210
·	Средняя зона	°C	210 ~ 230
	Передняя зона	°C	225 ~ 250
Температура сопла	11-F - 711111 30114	°C	225~ 250 225~ 250
1 11		<del>-</del>	
Температура формы		°C	50 ~ 95
Давление назад		Bar	3.0 ~ 15