

Sinf:
CPI 20EDA T1U

Texnik ma'lumotlar varaqasi

Turi: Injeksion qoliplash, PP+EPDM M20
Qo'llanilishi: Asboblar paneli

Xususiyatlar	Sinov usuli	O'lchov birligi	Qiymatlar
Fizik xususiyatlar			
Zichlik	ISO 1183	g/sm ³	1,03 ±0,02
Erish oqimi tezligi (230°C, 2,16kg)	ISO 1133	g/10daq	19 dan 23 gacha 20 ± 2
To'ldiruvchi miqdori	ISO 3451	%	0,6 dan 0,75 gacha
Qolip kirishishi	ISO 294	%	
Mexanik xususiyatlar			
Cho'zilishdagi oqish kuchlanishi	ISO 527	MPa	≥17
Cho'zilish moduli	ISO 527-1	MPa	1600 dan 2260 gacha ≥40
Kesilgan Charpi zarbasi (23°C)	ISO 179-1	kJ/m ²	≥4
Kesilgan Charpi zarbasi (-30°C)	ISO 179-1	kJ/m ²	
Issiqlik xususiyatlari			
HDT (0,45 MPa)	ISO 75	°C	≥102

Qayta ishlash yo'riqnomasi (injeksion qoliplash)

Qayta ishlash parametrlari		O‘lchov birligi	Qiymatlar
Quritish harorati		°C	80
Quritish vaqti		soat	4
Minimal namlik darajasi		%	0,01
Erish harorati		°C	210 ~ 240
Silindr harorati	Orqa qism	°C	180 ~ 200
	O‘rta qism	°C	190 ~ 210
	Old qism	°C	200 ~ 210
Soplo harorati		°C	210 ~ 220
Qolip harorati		°C	40 ~ 70
Orqa bosim		kg/sm²	30 ~ 60