









Местная марка:

CT-452-HA

Стандартное наименование:

GMW 16528 PP TD20

## Технический паспорт

Тип: Литьё под давлением, ПП+ТД20

Применение: Кронштейны.

Свойства	<b>Метод</b> испытания	Единица измерения	Значения
	Физически	е свойства	
Плотность	ISO 1183	gm/cm³	1.02 to 1.06
Индекс плавления (230°C, 2.16кг)	ISO 1133	gm/10min	5 to 18
Наполнитель	ISO3451	%	18 to 22
Усадка (продольная)	ISO294	%	0.7 to 1.2
	Механичес	- ские свойства	
Предел прочности при растяжении Модуль упругости при растяжении Ударная вязкость по Шарпи с надрезом (23°C) Ударная вязкость по Шарпи с надрезом (-40°C)	ISO 527 ISO 527-1 ISO 179-1 ISO 179-1	Mpa Mpa kJ/m <sup>2</sup> kJ/m <sup>2</sup>	≥26 ≥2300 ≥30 ≥2
HDT (1.8 MPa)	Термические ISO 75	е свойства °С	≥70
<i>Руководство по</i> Параметры переработки	перерабоп	ике (литье под давл Единица измерения	ением) Значения
Температура сушки		°C	80

Параметры переработк	И	Единица измерения	Значения
Температура сушки		°C	80
Время сушки		hrs	4
Минимальная влажность		%	0.01
Температура плавления		°C	210 ~ 240
Температура цилиндра	Задняя зона	°C	180 ~ 200
	Средняя зона	°C	190 ~ 210
	Передняя зона	°C	200 ~ 210
Температура сопла		°C	210~ 220
Температура формы		°C	40 ~ 70
Давление назад		kg/cm2	30 ~ 60