

Mahalliy sinf:

CT-452-HA

Standart nomi:

**GMW 16528 PP
TD20**

Texnik ma'lumotlar varaqasi

Turi: Injeksion qoliplash, PP+TD20

Qo'llanilishi: Kronshteynlar

Xususiyatlar	Sinov usuli	O'lchov birligi	Qiymatlar
Fizik xususiyatlar			
Zichlik	ISO 1183	g/sm ³	1,02 dan 1,06 gacha
Suyuqlanish oqimi tezligi (230°C, 2,16kg)	ISO 1133	g/10daq	5 dan 18 gacha
To'ldiruvchi miqdori	ISO3451	%	18 dan 22 gacha
Qisqarish (bo'ylama)	ISO294	%	0,7 dan 1,2 gacha
Mexanik xususiyatlar			
Cho'zilishdagi oqish kuchlanishi	ISO 527	MPa	≥26
Cho'zilish moduli	ISO 527-1	MPa	≥2300
Kertikli Charpi zarbasi (23°C)	ISO 179-1	kJ/m ²	≥30
Kertikli Charpi zarbasi (-40°C)	ISO 179-1	kJ/m ²	≥2
Issiqlik xususiyatlari			
HDT (1,8 MPa)	ISO 75	°C	≥70

Ishlov berish yo'riqnomasi (injeksion qoliplash)

Ishlov berish parametrlari		O'lchov birligi	Qiymatlar
Quritish harorati		°C	80
Quritish vaqti		soat	4
Minimal namlik darajasi		%	0,01
Suyuqlanish harorati		°C	210 ~ 240
Silindr harorati	Orqa	°C	180 ~ 200
	O'rta	°C	190 ~ 210
	Old	°C	200 ~ 210
Soplo harorati		°C	210 ~ 220
Qolip harorati		°C	40 ~ 70
Orqa bosim		kg/sm ²	30 ~ 60